

ENVEJECIMIENTO A PRESIÓN - VASO PAV



DESCRIPCIÓN

Tiene presión para el envejecimiento del recipiente PAV a largo plazo del betún y para la simulación del envejecimiento de la mezcla asfáltica después de 5 a 10 años.

Consta de recipiente de presión con elementos de conexión, sensores de presión / temperatura, unidad de calefacción controlada por termostato, así como PC de pantalla táctil y 10 tazas de prueba.

Se debe proporcionar una fuente de aire comprimido > 21 bar o compresor 20-4495. Hasta 10 secuencias personalizadas presión / temperatura / tiempo almacenable



SKU: 20-44000 | **Categorías:** [Asfalto](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL